



## FICHA TÉCNICA

## TINTA ACRÍLICA PURA

→ Brelldorée | ref. 1000

brell dorée

### IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

**Tinta plástica 100% acrílica de alta qualidade, com acabamento liso e mate, destinada nomeadamente para a protecção de fachadas devido à grande resistência à intempérie e ao aparecimento de fungos e algas.**

**Apresenta boa resistência à esfrega húmida e é de fácil limpeza, sendo por isso uma tinta de, muito boa qualidade para pintura de paredes interiores.**

#### → CARACTERÍSTICAS

- Muito boa resistência à intempérie
- Boa resistência à alcalinidade e ao aparecimento de fungos e algas
- Excelente retenção de cor; não amarelece
- Bom poder de cobertura e brancura
- Fácil aplicação

→ ASPECTO - Película Lisa Mate.

#### → FORMA DE FORNECIMENTO

Brelldorée é fornecido em branco e cores de catálogo em embalagens de 1 - 5 - 15 Litros

#### → UTILIZAÇÃO

Destina-se à pintura de paredes exteriores e interiores sempre que se pretenda um acabamento mate, no mais variado tipo de rebocos, areado e liso, betão, cimento, tijolo, paredes estucadas e estanhadas, etc...

#### → FORMA DE ARMAZENAMENTO

Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento. Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que se verifique uma fácil homogeneização do produto.

#### → PREPARAÇÃO DO SUPORTE

O reboco novo deve estar limpo, seco, duro, isento de sujidade, poeiras e de outros contaminantes, como eflorescência alcalina ou musgos, antes de se iniciar a aplicação. No caso de repintura, escovar bem as paredes de modo a serem eliminados restos de tinta velha ou a esfoliar, sendo esta operação facilitada nas paredes exteriores utilizando jacto de água sobre pressão, deixar secar as paredes em profundidade antes da aplicação da tinta. Se o reboco apresentar desenvolvimento de fungos e algas, deve ser submetido a um tratamento desinfestante com a "SOLUÇÃO DESINFESTANTE". Se a superfície apresentar zonas fragilizadas ou mesmo danificadas, principalmente para a pintura de paredes exteriores, aplicar uma demão de BrellPrimer Universal.

#### → SISTEMA DE PINTURA

Mexer bem o produto antes de o aplicar. A aplicação é feita à trincha, rolo ou pistola, em 2 a 3 demãos convenientemente diluídas e intervaladas de 12 a 24 horas.

#### → CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICAÇÃO

- Densidade: 1,510 ± 0,10 (p/a cor branca)
- Viscosidade: 85-115 Ku (25°C)
- Cor: Branca e outras
- Acabamento: Mate
- Secagem ao tacto: ± 1 hora
- Secagem profundidade: ± 24 Horas
- Teor em CIT/MIT: <15 ppm.

#### → CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

##### • PREPARAÇÃO DO PRODUTO:

Mexer bem o produto antes de o aplicar.

##### • PROCESSO DE APLICAÇÃO:

A aplicação é feita à trincha, rolo ou pistola, em 2 a 3 demãos convenientemente diluídas e intervaladas de 12 a 24 horas.

##### • DILUIÇÃO:

1ª Demão: até 10% de água limpa

2ª Demão: 5 a 10% de água limpa

##### • TEMPOS DE SECAGEM (TEMPERATURA AMBIENTE DE 20 °C E H.R. DE 60%):

Superficial: 1 hora

Para sobrepintura: 12 a 24 horas

Seco total: 24 horas

##### • RENDIMENTO:

Paredes lisas: 12 a 16 m<sup>2</sup>/lt/demão

Paredes areadas: 8 a 10 m<sup>2</sup>/lt/demão

#### → INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

##### • INGESTÃO:

Mantenha-se em repouso. Não provoque o vômito. Consulte imediatamente o médico.

##### • CONTACTO COM OS OLHOS:

Lave imediata e abundantemente com água, sem fechar as pálpebras e consulte o médico.

##### • CONTACTO COM A PELE:

A selecção dos constituintes deste produto confere um teor em clorometilisotiozolinona/metilisotiozolinona 3:1 inferior a 15 ppm, facto que vem de acordo com as indicações da Directiva Comunitária n.º 98/8/EC. Por isso este produto não é irritante nem apresenta risco de causar sensibilização em contacto com a pele.

##### • Mantenha o produto fora do alcance das crianças.

##### • Não deite os resíduos nos esgotos ou em qualquer curso de água.

Valor limite para este produto (Cat. A/C 40 g/l 2010)

Este produto contém no máximo 39 g/l.

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos actuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respectivas especificações técnicas, estando excluídos quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a Brell verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.