



## FICHA TÉCNICA

## TINTA PLÁSTICA PARA INTERIOR/EXTERIOR

→ Brellplast | ref. 5000

brellplast

### IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

**Brellplast é uma tinta baseada em emulsões e pigmentos com óptima resistência aos alcalis, agentes químicos e atmosféricos, dispersa em emulsões de copolímeros de Veova que concedem a esta tinta uma particularidade de adaptação ao interior / exterior.**

#### → CARACTERÍSTICAS

- Óptima opacidade.
- Grande facilidade de aplicação.
- Alta resistência à lavagem.
- Secagem rápida, permitindo aplicar duas demãos num só dia.
- Inodora, pelo que se pode continuar a habitar os aposentos durante a aplicação e a secagem da tinta.

→ ASPECTO - Película lisa mate aveludada.

#### → FORMA DE FORNECIMENTO

O Brellplast é fornecido em branco e cores de catálogo em embalagens de 1 - 5 - 15 litros.

#### → UTILIZAÇÃO

Brellplast é especialmente recomendada para pinturas interiores/exteriores, sobre substratos bem secos e limpos, nomeadamente estuque, fibrocimento, betão e reboco.

#### → FORMA DE ARMAZENAMENTO

Brellplast deverá ser armazenada na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5 °C e 25 °C, por um período médio de 12 meses.

#### → PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Superfícies novas: deverão apresentar-se secas, firmes e isentas de gorduras e poeiras.

Superfícies anteriormente pintadas: escovar para retirar a tinta velha não aderente; refazer as zonas danificadas e remover poeiras e gorduras.

Superfícies anteriormente caiadas, friáveis, pulverulentas ou alcalinas: após escovagem, aplicar uma demão de isolante.

#### → SISTEMA DE PINTURA

Brellplast foi estudado de modo a ser possível obter-se, após aplicação de duas demãos, cobertura completa do suporte. Contudo, em algumas cores e em casos em que a cor final contraste fortemente com a do suporte, poderá ser necessária a aplicação de três demãos de tinta.

#### → CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICAÇÃO

- Densidade: Branco ca.1.440 g/cm<sup>3</sup>
- Viscosidade: ca.100 KU
- Conteúdo em sólidos:
  - Em peso: ca.56.0%
  - Em volume: ca.32.0%
- Cor: Branco e cores de catálogo

#### → CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

##### • PREPARAÇÃO DO PRODUTO:

Agitar até homogeneização.

##### • PROCESSO DE APLICAÇÃO:

Escova, rolo ou pistola adequada.

Previamente aplicar o isolante adequado à superfície a pintar.

Para uma aplicação à pistola, deve ajustar a percentagem de água na diluição conforme o bico.

Deixe a tinta secar o suficiente entre a 1ª e a 2ª demãos.

##### • DILUIÇÃO:

1ª Demão: até 10% de água limpa

Restantes demãos: até 5% de água limpa.

##### • TEMPOS DE SECAGEM (TEMPERATURA AMBIENTE DE 20 °C E H.R. DE 60%):

Superficial: 30 a 60 minutos

Para sobrepintura: 3 a 4 horas

##### • RENDIMENTO:

Paredes lisas: 10 a 12m<sup>2</sup>/lt/demão.

Paredes areadas: 6 a 8m<sup>2</sup>/lt/demão.

#### → INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

##### • INGESTÃO:

Mantenha-se em repouso. Não provoque o vômito. Consulte imediatamente o médico.

##### • CONTACTO COM OS OLHOS:

Lave imediata e abundantemente com água, sem fechar as pálpebras e consulte o médico.

##### • CONTACTO COM A PELE:

Lave a pele com água e sabão. NÃO utilize solventes ou diluentes.

##### • Mantenha o produto fora do alcance das crianças.

• Não deite os resíduos nos esgotos ou em qualquer curso de água.

Valor limite para este produto (Cat. A/C 30 g/l 2010)

Este produto contém no máximo 29 g/l.

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos actuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respectivas especificações técnicas, estando excluídos quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a Brell verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.